

**APD ID 60 (787 909)**



Illustrations sans engagement

**Fachbereich für die richtige Größe bei den persönlichen Messungen (Schulterbreite, Brustweite, Hüftweite, etc.)**

**Einbauanleitung:** Die Kleidung ist richtig Maßnehmen (2x) / Bitte immer richtig - Bitte die Maße für den Anwender (2x) / Bitte immer richtig - Bitte die Maße für den Anwender (2x)

**Überprüfen Sie die Größe:** Die Größe ist richtig, wenn die Kleidung sich leicht über den Kopf ziehen lässt und die Ärmel bis zu den Handgelenken reichen.

**Überprüfen Sie die Länge:** Die Länge ist richtig, wenn die Kleidung bis zu den Knien reicht und die Beine bis zu den Knöcheln reichen.

**Überprüfen Sie die Passform:** Die Passform ist richtig, wenn die Kleidung nicht zu eng und nicht zu locker ist.

**Überprüfen Sie die Farbe:** Die Farbe ist richtig, wenn die Kleidung die gewünschte Farbe hat.

**Überprüfen Sie die Qualität:** Die Qualität ist richtig, wenn die Kleidung keine Schäden aufweist.

**DEHNcare ArcFit Indoor / Outdoor**

**Größen-Tabelle (männlich / weiblich) (siehe unten)**

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Brustweite	86	91	96	101	106	111	116
Hüftweite	86	91	96	101	106	111	116
Ärmellänge	60	61	62	63	64	65	66
Beinlänge	76	77	78	79	80	81	82

Illustrations sans engagement

Type	APD ID 60
Référence	787 909 <small>APD</small>
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash ( $W_{ARC}$ ou $W_{LEP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Matériau	coton (52%), modacrylique (22%), viscose (19%), para-aramide (6%), agents antistatiques (1%)
Poids superficiel	450 g/m <sup>2</sup>
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Couleur principale	gris
Couleur secondaire	noir
Fermeture éclair	rouge
Taille (internationale)	60 (2XL)
Poids	1.410 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62034251
GTIN (Numéro EAN)	4013364516205
UC	1 pièce(s)

\*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.